4. Elastische Dichtungsplatten – Silikon und Viton

Silikon-Platte ET-SI 60 rot (MQ)

Witterungs- und alterungsbeständig, physiologisch unbedenklich, ozon- und tropfenfest, geruchs- und geschmacksfrei, strahlungsresistent, 1200 mm breit, rot, beidseitig glatt.

Artikel-Nummer	Dicke (mm)	Artikel-Nummer	Dicke (mm)
-	0,5	1490011310	4,0
1490011280	1,0	1490011320	5,0
-	1,5	1490011330	6,0
1490011290	2,0	1490011331	8,0
1490011300	3,0	1490011332	10,0

Physikalische Grundeigenschaften	
Härte	60° ± 5 Shore A
Dichte	1,31 g/cm³
Reißfestigkeit	5,0 N/mm²
Reißdehnung	450%
Einsatztemperatur	-45°C bis +220°C
kurzfristig bis	+250°C
Maßetoleranzen	DIN 77 15 P2

Silikon-Platte ET-SI 60 transparent (MQ)

Witterungs- und alterungsbeständig, physiologisch unbedenklich, ozon- und tropfenfest, geruchs- und geschmacksfrei, strahlungsresistent, 1200 mm breit, transparent, beidseitig glatt.
Auch in Härte 40° und 50° Shore lieferbar.

Artikel-Nummer	Dicke (mm)	Artikel-Nummer	Dicke (mm)
1490011336	0,5	1490011341	4,0
1490011338	1,0	1490011342	5,0
1490011337	1,5	1490011343	6,0
1490011339	2,0	1490011344	8,0
1490011340	3,0	1490011345	10,0

Physikalische Grundeigenschaften	
Härte	62° ± 5 Shore A
Dichte	1,15 g/cm³
Reißfestigkeit	8,5 N/mm²
Reißdehnung	550%
Einsatztemperatur	-45°C bis +220°C
kurzfristig bis	+250°C
Zulassung	BGA XXI, für den FDA Einsatz geeignet
Maßetoleranzen	DIN 77 15 P2