## 5. Elastische Dichtungsplatten – Zellige Materialien

### Zell-VU ET-423 RG35

Zellvulkollan hat gute physikalische Eigenschaften, hohe Stoßelastizität, öl-, fett-, ozon- und alterungsbeständig, honigbraun, Format: 500 x 250 mm. Es ist möglich, die Platten zu größeren Formaten zusammenzukleben.

| Artikel-Nummer | Dicke (mm) | Artikel-Nummer | Dicke (mm) |
|---|---|---|---|
| 1490020141 | 1,0 | 1490020150 | 10,0 |
| 1490020142 | 2,0 | 1490020155 | 15,0 |
| 1490020143 | 3,0 | 1490020160 | 20,0 |
| 1490020144 | 4,0 | 1490020165 | 25,0 |
| 1490020145 | 5,0 | 1490020170 | 30,0 |
| 1490020146 | 6,0 | 1490020180 | 40,0 |
| 1490020148 | 8,0 | | |

| **Physikalische Grundeigenschaften** | |
|---|---|
| Härte | - |
| Dichte | 0,35 g/cm³ |
| Reißfestigkeit | 3,0 N/mm² |
| Reißdehnung | 400% |
| Einsatztemperatur | -20°C bis +80°C |
| kurzfristig bis | +120°C |
| Maßetoleranzen | DIN 77 15 P3 |

### Schwammgummi (NR)

Offenzelliger Schwamm, fein-, mittel- und grobporig, orange (andere Farben auf Anfrage).

| Artikel-Nummer | Dicke (mm) |
|---|---|
| Formate und Stärke auf Anfrage! | |

| **Physikalische Grundeigenschaften** | |
|---|---|
| Dichte | 0,13-0,50 g/cm³ |
| Einsatztemperatur | -30°C bis +80°C |
| Maßetoleranzen | DIN 77 15 P3 |